

FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES			ES
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP ARNO2025	
Medidas	Plancha	1220 x 180 x (5+1) (0.70) mm	
	Caja	10 planchas / 2.196 m ² / 23.17 kg	
	Paleta	50 cajas / 109.8 m ² / 1198 kg	
Densidad	EN ISO 23996	2050±50 kg/m ³	
Sistema de instalación	ISO 24334	l4F Drop Lock (flotante)	
Diferentes planchas	20		
Capa Superior	Estructura de madera sincrónica		
Biselado	Bisel marcado 4V		
Nivel de brillo	60°	3-5 %	
Garantía	Uso residencial	35 años	
	Uso comercial	20 años	
Clase de uso	EN ISO 10874	Clase 34 – Uso commercial muy intensivo	



CARACTERISTICAS TECNICAS				
CARACTERISTICA	METODO	REQ. MIN.	RESULTATO	
Entorno y certificados				Floorscore, A+, Greenguard, libre de ftalatos
Classificación de Resistencia al fuego	EN 13501-1		Bfl-s1	
Punzonamiento	EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.05 mm	
Variación dimensional	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	< 0.05 %	
Resistencia a los rayos UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6	
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN EN 16165	DS (≥ 0.3) ≥ R9	DS (0.42) R10	
Resistencia a los arañazos	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2	
Resistencia al desgaste	EN 13329	≥ 2000 ciclos	OK	
Resistencia a las manchas	EN 438-2		Grado 5	
Emisión de formaldehído	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	0.026 mg/m ³ (E1)	
Contenido pentachlorofenol	DL PCP		< limite de detección	
Sillas con ruedas	EN 425 (25000 ciclos)	Solo una leve degradación	25000 ciclos, ningún cambio	
Resistencia al calor	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.038 m ² K/W	
Calefacción por suelo radiante			OK (max +28°C)	
Crecimiento bacteriano				No promueve el crecimiento
Reducción del ruido de tránsito	EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (manta niveladora IXPE)	

Consulte las instrucciones de limpieza y mantenimiento en : www.parquetvinyl.com

