

Livaro Herringbone Dryback 150

ficha tecnica

ES

Especificaciones

Para pegar LVT	EN ISO 10582	DoP LIV DB2026
Medidas		
	Caja	26 / 2.925 m ² / 12.9 kg
	Paleta	84 / 245.7 m ² / 1140 kg
Densidad	EN ISO 23996	± 1950 kg/m ³
Sistema de instalación		Drop Lock
Diferentes		24
Textura		Estructura de madera sincrónica (EIR)
Superficie		
Biselado		Bisel regular
Nivel de brillo a 60°		2-4 %
Garantía	Uso residencial	35 años
	Uso comercial	20 años
Clase de uso	EN ISO 10874	Clase 23, Clase 33, Clase 42
		Uso comercial intensivo
		  

Los campos vacíos indican variaciones entre los colores de la colección. Consulte en la tabla siguiente los datos específicos por color.

Variables dentro de la colección

	Tratamiento final	Textura	Biselado
LIV HB DB 150-647	Brillo mate (2-4%)	Estructura de madera sincrónica (EIR)	Bisel regular

Livaro Herringbone Dryback 150

ficha tecnica

ES

Características técnicas

Característica		Metodo	Req. min.	Risultato
Classificación de resistencia al fuego		EN 13501-1		Bfl-s1
Punzonamiento		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.05 mm
Variación dimensional		EN ISO 23999	≤ 0.1	0.05 %
Resistencia a los rayos UV		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Resistencia al deslizamiento		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / $\geq R9$	DS (0.42) / R9
Resistencia a los arañazos		EN 16094	$\leq$ MSR-A2 / $\leq$ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A1
Resistencia a las manchas		EN 438-2		Grupo 1 y 2 : Grado 5 Grupo 3 : Grado 5
Sillas con ruedas		EN 4918 (25000 cycles)	Sólo un ligero cambio	No hay daños visibles
Patas de muebles		EN 424	Sin cambios visibles	No se aprecian daños
Resistencia al calor		EN 12664	$< 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$	0.011 $\text{m}^2\text{K/W}$
Calefacción por suelo radiante				OK (máx +28°C)
Propiedades eléctricas (antiestática)		EN 1815	≤ 2.0	0.2 kV
Crecimiento bacteriano				No promueve el crecimiento
Reducción del ruido de tránsito		EN ISO 10140		ΔL_{lin} 2 dB ΔL_w 3 dB

Livaro Herringbone Dryback 150

ficha tecnica

ES

Medio ambiente

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Certificados y etiquetas ambientales			Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH			Conforme
TVOC (28 días)	EN 16516		< 5 µg/m³
Contenido pentachlorofenol	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< límite de detección
Contenido reciclado			15 %

Emisión de formaldehído

CE-Marking - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.parquetvinyl.es

