

Volta 232 IB

ficha tecnica

ES

Especificaciones

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP PV2021
Medidas		232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.55) mm
	Caja	5 / 1.777 m² / 21 kg
	Paleta	48 / 85.296 m² / 1018 kg
Densidad	EN ISO 23996	± 1750 kg/m³
Sistema de instalación		I4F Drop Lock
Diferentes		10
Textura		Estructura de madera sincrónica (EIR)
Tratamiento final		Pure Coat (3-4%)
Biselado		Optibisel refinado
Nivel de brillo a 60°		3-4 %
Garantía	Uso residencial	35 años
	Uso comercial	20 años
Clase de uso	EN ISO 10874	Clase 23, Clase 33
		Uso comercial intensivo



Los campos vacios indican variaciones entre los colores de la colección. Consulte en la tabla siguiente los datos específicos por color.

Variables dentro de la colección

	Tratamiento final	Textura	Biselado
VOL 232 IB-6337	Pure Coat (3-4%)	Estructura de madera sincrónica (EIR)	Optibisel refinado
VOL 232 IB-6338	Pure Coat (3-4%)	Estructura de madera sincrónica (EIR)	Optibisel refinado
VOL 232 IB-6339	Pure Coat (3-4%)	Estructura de madera sincrónica (EIR)	Optibisel refinado
VOL 232 IB-6356	Pure Coat (3-4%)	Estructura de madera sincrónica (EIR)	Optibisel refinado
VOL 232 IB-6358	Pure Coat (3-4%)	Estructura de madera sincrónica (EIR)	Optibisel refinado

Volta 232 IB

ficha tecnica

ES

Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Classificación de resistencia al fuego	 EN 13501-1		Bfl-s1
Punzonamiento	 EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Variación dimensional	 EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Resistencia a los rayos UV	 EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Resistencia al deslizamiento	 EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Resistencia a los arañazos	 EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Resistencia a las manchas	 EN 438-2		Grupo 1 y 2 : Grado 5 Grupo 3 : Grado 5
Sillas con ruedas	 EN 4918 (25000 cycles)	Sólo un ligero cambio	No hay daños visibles
Resistencia al calor	 EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Calefacción por suelo radiante			OK (máx +28°C)
Propiedades eléctricas (antiestática)	 EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Crecimiento bacteriano			No promueve el crecimiento
Reducción del ruido de tránsito	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (base IXPE)

Volta 232 IB

ficha tecnica

ES

Medio ambiente

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Certificados y etiquetas ambientales			Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH			Conforme
TVOC (28 días)	EN 16516		< 5 µg/m³
Contenido pentachlorofenol	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< límite de detección
Contenido reciclado			33 %
Emisión de formaldehído			
CE-Marking - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.parquetvinyl.es

