

Livaro 228 IB

ficha tecnica

ES

Especificaciones

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP LIV2026
Medidas		228 x 1524 x 5(4+1) (0.55) mm
	Caja	6 / 2.085 m ² / 17.26 kg
	Paleta	60 / 125.1 m ² / 1090 kg
Densidad	EN ISO 23996	± 2050 kg/m ³
Sistema de instalación		l4F Drop Lock
Diferentes		8
Textura		Estructura de madera sincrónica (EIR)
Tratamiento final		Brillo mate (2-4%)
Biselado		Bisel regular
Nivel de brillo a 60°		2-4 %
Garantía	Uso residencial	35 años
	Uso comercial	20 años
Clase de uso	EN ISO 10874	Clase 23, Clase 33
		Uso comercial intensivo



Los campos vacios indican variaciones entre los colores de la colección. Consulte en la tabla siguiente los datos específicos por color.

Variables dentro de la colección

	Tratamiento final	Textura	Biselado
LIV 228 IB-645	Brillo mate (2-4%)	Estructura de madera sincrónica (EIR)	Bisel regular
LIV 228 IB-646	Brillo mate (2-4%)	Estructura de madera sincrónica (EIR)	Bisel regular
LIV 228 IB-647	Brillo mate (2-4%)	Estructura de madera sincrónica (EIR)	Bisel regular
LIV 228 IB-648	Brillo mate (2-4%)	Estructura de madera sincrónica (EIR)	Bisel regular
LIV 228 IB-649	Brillo mate (2-4%)	Estructura de madera sincrónica (EIR)	Bisel regular

Livaro 228 IB

ficha tecnica

ES

Características técnicas

Característica	Metodo	Req. min.	Risultato
Classificación de resistencia al fuego	 EN 13501-1		Bfl-s1
Punzonamiento	 EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.05 mm
Variación dimensional	 EN ISO 23999	≤ 0.15	0.05 %
Resistencia a los rayos UV	 EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Resistencia al deslizamiento	 EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.48) / R10
Resistencia a los arañazos	 EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Resistencia a las manchas	 EN 438-2		Grupo 1 y 2 : Grado 5 Grupo 3 : Grado 5
Sillas con ruedas	 EN 4918 (25000 cycles)	Sólo un ligero cambio	No hay daños visibles
Resistencia al calor	 EN 12664	< 0.15	0.032 m²K/W
Calefacción por suelo radiante			OK (máx +28°C)
Propiedades eléctricas (antiestática)	 EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Crecimiento bacteriano			No promueve el crecimiento
Reducción del ruido de tránsito	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (base IXPE)

Livaro 228 IB

ficha tecnica

ES

Medio ambiente				
Característica		Metodo	Req. min.	Risultato
Certificados y etiquetas ambientales				Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH				Conforme
TVOC (28 días)		EN 16516		< 5 µg/m³
Contenido pentachlorofenol		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< límite de detección
Contenido reciclado				13 %
Emisión de formaldehído				
CE-Marking - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Instrucciones de limpieza y mantenimiento: www.parquetvinyl.es

